前 言

本标准是对国家标准 GB/T 11406-1989《工业邻苯二甲酸二辛酯》的修订。

本标准与 GB/T 11406-1989 的主要技术差异为:

——去掉了"热处理后色度"、"加热减量"两项技术指标,增加了"水分"一项技术指标,"酯含量"改为"纯度"。

本标准自实施之日起,代替 GB/T 11406-1989。

本标准由国家石油化学工业局提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会化学助剂分技术委员会归口。

本标准主要起草单位:山东齐鲁增塑剂股份有限公司。

本标准主要起草人:周建秀、李艳、韩邦友、邢光全。

本标准首次发布于1989年3月27日。

中华人民共和国国家标准

GB/T 11406-2001

T. 业 公 苹 一 田 崧 一 立 起

Di-(2-ethylhexyl)phthalate for industrial use

警告:使用本标准的人员应熟悉正规实验室操作规程。本标准无意涉及因使用本标准可能出现的所有安全问题。制定相应的安全和健康制度并确保符合国家法规是使用者的责任。

1 范围

本标准规定了工业邻苯二甲酸二辛酯的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于邻苯二甲酸酐与辛醇(2-乙基己醇)经酯化法制得的邻苯二甲酸二辛酯。其主要用于塑料、橡胶、油漆及乳化剂等工业中。

分子式:C₂₄H₃₈O₄ 结构式:

相对分子质量:390.56(按 1997 年国际相对原子质量)

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 601-1988 化学试剂 滴定分析(容量分析)用标准溶液的制备

GB/T 603-1988 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备

GB/T 1250-1989 极限数值的表示方法和判定方法

GB/T 1664-1995 增塑剂外观色度的测定

GB/T 1672-1988 液体增塑剂体积电阻率的测定

Designation of the second

3.2 工业邻苯二甲酸二辛酯应符合表1要求。

表 1 工业邻苯二甲酸二辛酯的技术指标

项目		指标		
		优等品	一等品	合格品
色度,(铂-钴)号	<	30	40	60
纯度,%	>	99. 5	99.0	
密度(20°C),g/cm³		0. 982~0. 988		
酸度(以苯二甲酸计),%	<	0.010	0. 015	0. 030
水分,%	€	0.10	0. 15	
闪点,℃	≥	196	192	
体积电阻率,×10°Ω·m	>	1.0	1)	_
1) 根据用户需要,由供	需双方协商	5,可增加体积电阻率指标		

4 试验方法

本标准中所用标准滴定溶液、制剂及制品,在没有注明其他要求时,按 GB/T 601、GB/T 603 之规定配制。试验用水应符合 GB/T 6682 三级水的规定。

4.1 色度的测定

按 GB/T 1664 之规定进行测定。

4.2 纯度的测定

4.2.1 原理

取适量样品注入与相色谱仪,由载气带入色谱柱进行分离,流出物以氢焰离子化检测器检测,并记

录色谱图,用面积归一化法直接求出邻苯二甲酸二辛酯的纯度。

4.2.2 试剂与材料

载气和辅助气:

- a) 氮气:纯度不小于 99.99%;
- b) 氢气:纯度不小于 99.99%;
- c) 压缩空气:经净化处理。

4.2.3 仪器


4.2.3.1 气相色谱仪:检测器:氢火焰离子化检测器。

4.2.3.2 色谱柱

- a) 石英毛细管柱:0.53 mm×15 m×0.1 μm 商品柱,固定液是苯基(50%)甲基聚硅氧烷(OV—17)。
- b) 石英毛细管柱老化:将毛细管柱装在色谱仪柱箱中,检查气密性后,自柱温 100℃开始通氮气分段老化,升温到 270℃时,老化 7 小时以上,直至基线稳定。
- 4.2.3.3 进样器:10 μL 微量玻璃注射器。
- 4.2.3.4 积分仪或色谱数据处理机
- 4.2.4 操作步骤

- e) 终温持续时间:10 min;
- f) 气化室温度:260℃;
- g) 检测室温度:260℃;
- h) 氮气流速:30 mL/min;
- i) 氢气流速:30 mL/min;


- 4.2.4.2 计算方法:面积归一化法。
- 4.2.4.3 试验:按上述规定调整仪器,待基线稳定后,用微量注射器进样,同时启动积分仪或数据处理机,由仪器自动给出各组分面积百分比,如果仪器的线性范围能满足归一化法定量分析的要求,且样品纯度约在98%以上,则可以直接测定邻苯二甲酸二辛酯的纯度。否则不能测定其绝对纯度。
- 4.2.4.4 色谱图及相对保留时间:色谱图见图 1。



相对保留时间见表 2。

表 2 各组分在色谱柱(OV-17)上的相对保留时间

峰序	组分	相对保留时间/min
1	2-乙基已醇	0. 24
2	丁酸辛酯	0.38
3	未知峰	0. 47
4	二辛基酯	0. 69
5	<u>*</u>	1. 34
6	苯甲酸辛酯	2. 49
7	未 知 峰	4. 24



有一定格式的质量证明书。证明书包括生产厂名、产品名称、等级、批号、生产日期及标准编号。

- 5.2 收货单位有权按照本标准规定的技术条件、检验规则、试验方法对所收到的邻苯二甲酸二辛酯进行验收(自生产之日起,有效质量保证期为三个月)。
- 5.3 本产品以一个贮罐产品或一次包装的均匀产品为一批。
- 5.4 按照 GB/T 6680 的规定进行采样,取样量不得少于 1 000 mL。混合均匀后,分装人两个洁净干燥的磨口瓶中,粘贴标签注明:产品名称、取样日期、批号、取样者,一瓶进行检验,另一瓶保留三个月,以备检查。
- 5.5 检验结果中如有一项指标不符合本标准要求时,应重新取样;如果是桶包装,应自两倍量的包装容器中取样进行复检。所得结果,即使只有一项指标不符合标准要求时,则整批产品为不合格产品。
- 5.6 当供需双方对产品质量发生异议时,仲裁单位可由双方协商选定并应按本标准规定的试验方法进行检验。
- 6 标志、包装、运输、贮存

6.1 标志

每个包装容器上应涂刷标志,内容包括生产厂名、产品名称、净含量。每个包装桶上都应粘贴出厂合格证,注明生产厂名、产品名称、批号、级别、和包装日期。

<u>机苯三用酸三式酸盐煤 1 盘围 工品 海达的 200 T 家县的牌校准场部网络市 场关的帽处口虚用</u>

6.2 包装

1		
7 :		
_)-		
·- ·		}
		1
* i	*	
-	ر مراً عرايا	
	<u> </u>	
•		
<u>L</u>		
••		
·		

清洁聚乙烯或无色橡胶圈进行密封,以防止漏损。产品散装容器也必须满足上述要求。

6.3 运输、贮存

<u>你世一</u>用歌一立<u>能出版发表工具 活页的人房式化细由 泛绘是组出版上还列榜主</u>